

Lead Free Soldering Iron Tip Cleaner and Tinner

Product Highlights

Cleans and re-coats lead free soldering iron tips to prolong tip life

How to use Chip Quik Tip Tinner / Cleaner

1. Turn soldering iron on to normal working temperature, hot enough to melt SAC305 (Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5) solder. Usually a soldering iron tip temperature of 700-800 Fahrenheit (370-425 Celsius) is appropriate. Allow iron tip to reach full operating temperature.
2. Press iron tip into solid tip tinner/cleaner mixture.
3. Allow a few seconds for some of the solid tip tinner/cleaner mixture to melt. As it melts it will clean the iron tip and then coat it with a protective layer of lead free alloy.
4. Proceed to use your soldering iron as normal to solder joints.
5. Repeat cleaning/tinning as often as necessary to keep tip clean and shiny, and prolong tip life.

Storage and Handling

Store refrigerated or at room temperature 3-25°C (37-77°F). Do not freeze.

Conforms to the following Industry Standards:

J-STD-004B, Amendment 1 (Solder Fluxes):	Yes
J-STD-005A (Solder Pastes):	Yes
J-STD-006C, Amendments 1 & 2 (Solder Alloys and Fluxed/Non-Fluxed Solders):	Yes
RoHS 2 Directive 2011/65/EU:	Yes



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331