

3M Film, Bag and Tubing Properties*

Property	Test Method	Typical Value
Thickness	ASTM D2103	4 mil (102 microns)
Strength		
Breaking Factor	ASTM D882	10 lbs./in.
Puncture	Fed Std 101	8 lbs.
Heat Seal Parameters		
Temperature		180°F - 250°F
Time		0.5-5.0 sec.
Pressure		20-60 PSI
Temperature Limits		- 50°F to 150°F
Vicat Softening Temperature	ASTM D1525	83°C
Electrical Properties		
Volume Resistivity	ASTM D991	<500 ohm-cm
Static Decay	EIA-541	<2 sec.
Water Vapor Transmission	ASTM F372	3 g/sq m/day
Chemical Susceptibility		
Dilute Acids and Alkalies	ASTM D543	Resistant
Concentrated Acids and Alkalies		Slight attack
Alcohols (Isopropanol)		Resistant
Hydrocarbons (Heptane)		Moderate attack
Ketones (Acetone)		Slight attack
Oil and Gasoline		Moderate attack
Aromatic Hydrocarbons (Toluene)		Severe attack
Shelf Life		Indefinite

Typical values for 4.0 mil. film.

*Physical characteristics will change with other thicknesses.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331