



Mag. values DIN IEC 60404-8-	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Remanence Br		1.120	1.240		mT
Revers. temp. coeff. of Br			-0,02		%/K
Energy product (B x H) max.		35	39,8		kJ/cu m
Coercivity HcB		47	51,3		kA/m
Coercivity HcJ		48	51,7		kA/m
Density			7,4		g/cu cm
Max. operating temperature				450	°C
Magnetic moment	measured with MS150		22		E-6 Vs*cm
Magnet Material		Aluminium Nickel Cobalt			

General data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Remarks		All details according to manufacturers information			
Remarks		ALNICO 500 code acc. to DIN 17410:35/5			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331